Протокол испытаний № 68933 от 27.01.2015

125430, Российская Федерация,
г.Москва, (Митино)
1-й Митинский пер., д.15, стр.2
Телефон +7(495) 602-01-57
Телефон +7(495) 287-93-12
Факс +7(495) 287-93-11
e-mail: test@oiltest.ru
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	Канистра 1 л 28/08/14 15313
Компания	
Клиент	ООО «Аллея»
Контактное лицо	Песков Виталий Викторович
Марка техники	Свежее масло
Производитель узла	-
Вид / тип техники	-
Серия, номер узла	-
Год выпуска	Не указан
Тип топлива	Нет
Место отбора	Тара производителя
Объем системы	0
Марка масла	Mobil / Mobil Advanced / SAE 0W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Т застывания составляет (-49С).

Все показатели масла типичны для данного типа масла и находятся в пределах нормы.

Общая оценка

Норма

Внимание

Опасность

Данные образца				
Лабораторный номер	68933			
Дата отбора	22.01.2015			
Пробег, км,м/ч	0	0	0	0
Наработка масла,км, м/ч	0	0	0	0
Долив масла, л	0.0			
Оценка масла				
Индикаторы износа				
Железо (Fe) ppm	0			
Хром (Cr) ppm	0			
Олово (Sn) ppm	0			
Алюминий (Al) ppm	0			
Никель (Ni) ppm	0			
Медь (Cu) ppm	0			
Свинец (Pb) ppm	0			
Молибден (Mo) ppm	0			
Присадки				
Кальций (Ca) ppm	3100			
Магний (Mg) ppm	12			
Бор (B) ppm	482			
Цинк (Zn) ppm	1076			
Фосфор (P) ppm	960			
Барий (Ba) ppm	0			
Загрязнение				
Кремний (Si) ppm	3			
Калиий (K) ppm	0			
Натрий (Na) ppm	3			
Вода%	0			
Гликоль%	0			
Примесь топлива %	0			
Состояние масла				
Вязкость при 100°C сСт	13.63			
Вязкость при 40°C сСт	75.16			
Индекс вязкости	187			
Степень окисления А/см	0			
Степень нитрования А/см	0			
Щелочное число TBN (ASTM D 4739) мгК	11.87			
Кислотное число TAN мгKOH/г	3.24			

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Запрещена частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ООО «МИЦ ГСМ»